



NT430 BU UL

DUPONT™ Tychem® NT430

A decorrere da agosto 2021, la produzione di tutti i modelli di guanti Tychem® (inclusi PVC, Nitrile, Neoprene, e Butile) viene interrotta. Non sono disponibili sostituzioni.

Nome	Descrizione
Lunghezza	12 in (305 mm)
Spessore	9 mil (0.23 mm)
Fodera	Sfoderati
Rivestimento	100% nitrile
Stile polsino	Polsino arrotondato / Forma anatomica, mano destra e sinistra
Colore/Aderenza	Blu
Imballaggio	12 paia per sacchetto / 12 sacchetti per scatola: 144 paia totali

CARATTERISTICHE E DETTAGLI DEI PRODOTTI

Combinando il meglio della tecnologia monouso e resistenti agli agenti chimici, i guanti Tychem NT430 sono l'ibrido perfetto per i lavori che richiedono prestazioni chimiche elevate, nonché vestibilità, sensazione e comfort ottimali. Leggeri con la sensazione di una "seconda pelle". La finitura in rilievo assicura una presa efficace e duratura.

- **GE CAT III EN ISO 374-1:2016 TIPO A, IVL OPT** favorisce l'ideale di prestazioni chimiche elevate, nonché vestibilità, sensazione e comfort ottimali. Leggera e confortevole, protegge la pelle e agisce come una "seconda pelle". La finitura in rilievo assicura una presa efficace e duratura.
- **EN ISO 374-5:2016**
- Compatibilità con contatto con alimenti
- Impedisce l'ingresso di liquidi, oli e grassi
- Protezione dalla maggior parte dei detergenti
- Semplice da infilare e sfilare
- Approvato per la manipolazione di alimenti
- Indossabile su una fodera in cotone o resistente al taglio
- Privo di pelucchi
- Il pittogramma di protezione antivirus è visibile sulla confezione dei prodotti prodotti a partire dal 2021

TYPICAL INDUSTRIES

- Alimenti
- Automobilistico
- Farmaceutico
- Industria chimica
- Produzione

APPLICATIONS

- Immersione in acidi,
- Pulizia delle aree alimentari
- Manipolazione di alimenti
- Raffinazione del petrolio
- Intervento in caso di sversamenti

OPZIONI DISPONIBILI

Product Name	Sizes	Numero completo del componente	Numero Articolo
Tychem® NT430	6	NT4300BU060288UL	D15536293
Tychem® NT430	7	NT4300BU070288UL	D15536294
Tychem® NT430	8	NT4300BU080288UL	D15536295
Tychem® NT430	9	NT4300BU090288UL	D15536296
Tychem® NT430	10	NT4300BU100288UL	D15536297
Tychem® NT430	11	NT4300BU110288UL	D15536298

RECOMMENDATIONS FOR USE

- Conservare in un luogo asciutto e lontano dalla luce
- Sciacquare i guanti con acqua corrente prima di rimuoverli; se necessario, utilizzare un detergente neutro
- Non indossare i guanti quando sussiste il rischio di impigliamento con parti di macchinari in movimento
- I guanti non devono essere usati in prossimità di fonti di calore, fiamme libere, scintille o in ambienti potenzialmente infiammabili

DATI DI PERMEAZIONE



La permeazione è un processo tramite il quale un agente chimico solido, liquido o gassoso si muove attraverso un tessuto per indumenti protettivi a livello molecolare. I dati di permeazione forniscono un sostegno per la selezione dell'indumento protettivo più appropriato per una particolare applicazione e per fare una stima su quanto a lungo il capo può essere indossato con sicurezza. Metodologie di prove standardizzate vengono utilizzate per determinare la resistenza dei materiali di DuPont alla permeazione. I risultati possono essere selezionati in base a un agente chimico, una classe chimica o un tessuto specifici.

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT 0.1	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
1,3-Propanediamine, N,N'-Dimethyl	Liquido	109-55-7	30					
2-metil-2-propenoato di metile	Liquido	80-62-6	imm					
3-Dimethylaminopropylamine	Liquido	100-52-7	16					
4-isopropenil-1-cicloesene di metile, 1-	Liquido	5989-27-5	62					
Acetato amilico, n-	Liquido	628-63-7	imm					
Acetato di n-butile	Liquido	123-86-4	imm					
Acetato di pentyl	Liquido	628-63-7	imm					
Acetile metilico	Liquido	67-64-1	imm					
Acetone	Liquido	67-64-1	imm					
Acetonitrile	Liquido	75-05-8	13					
Acetoxyacetyl Chloride	Liquido	13831-31-7	17					
Acido 1,2,3-propanetricarbossilico idrossido, 2-(30%)	Liquido	77-92-9	>480					
Acido acetico (84%)	Liquido	64-19-7	51					
Acido acetico di amile estere	Liquido	628-63-7	imm					
Acido acetico estere etilico	Liquido	141-78-6	imm					
Acido citrico (30%)	Liquido	77-92-9	>480					
Acido cloridrico (10%)	Liquido	7647-01-0	>480					
Acido cloridrico (37%)	Liquido	7647-01-0	>480					
Acido cresilico	Liquido	1319-77-3	imm					
Acido fluoborico (48-50%)	Liquido	16872-11-0	47					
Acido fluoridrico (48-51%)	Liquido	7664-39-3	33					
Acido formico (90%)	Liquido	64-18-6	11					
Acido fosforico (85%)	Liquido	7664-38-2	>480					
Acido nitrico (23%)	Liquido	7697-37-2	>480					
Acido nitrico (70%)	Liquido	7697-37-2	imm					
Acido propenoico butil estere, 2-	Liquido	141-32-2	imm					
Acido propenoico nitrile	Liquido	107-13-1	imm					
Acido solforico (47%)	Liquido	7664-93-9	>480					
Acido solforico (70%)	Liquido	7664-93-9	457					
Acido solforico (>95%)	Liquido	7664-93-9	37					

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT 0.1	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Acido solforico estere dimetilico	Liquido	77-78-1	58					
Acquaragia minerale	Liquido	64475-85-0	>480					
Acrilammide (50%)	Liquido	79-06-1	>480					
Acrilato di n-butile	Liquido	141-32-2	imm					
Acrilonitrile	Liquido	107-13-1	imm					
Alcol allilico	Liquido	107-18-6	imm					
Alcol benzilico	Liquido	100-51-6	14					
Alcol isoamilico	Liquido	123-51-3	imm					
Alcol isopropilico	Liquido	67-63-0	130					
Alcool amilico	Liquido	71-41-0	112					
Alcool butilico, n-	Liquido	71-36-3	52					
Alcool etilico	Liquido	64-17-5	45					
Alcool glicolico	Liquido	107-21-1	>480					
Alcool isopropilico	Liquido	67-63-0	130					
Alcool propilico	Liquido	71-23-8	33					
Aldeide acetica	Liquido	75-07-0	imm					
Aldéhyde glutarique (50%)	Liquido	111-30-8	240					
Amido acrilico (50%)	Liquido	79-06-1	>480					
Amminoacido benzene	Liquido	62-53-3	imm					
Ammoniaca caustica (28% - 30%)	Liquido	1336-21-6	108					
Anilina	Liquido	62-53-3	imm					
Benzaldehyde	Liquido	100-52-7	16					
Benzenamina	Liquido	62-53-3	imm					
Benzolo	Liquido	71-43-2	imm					
Benzolo vinile	Liquido	100-42-5	12					
Bromoethyl Acetate, 2-	Liquido	927-68-4	12					
Bromoform	Liquido	75-25-2	imm					
Butanolo, 1-	Liquido	71-36-3	52					
Butanone	Liquido	78-93-3	imm					
Butanone ossima, 2-	Liquido	96-29-7	89					

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT 0.1	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Butil acrilato, n-	Liquido	141-32-2	imm					
Butil amina	Liquido	109-73-9	imm					
Butil metil etere, tert-	Liquido	1634-04-4	18					
Butossi etanolo, 2-	Liquido	111-76-2	47					
Butoxytriglycol	Liquido	143-22-6	28					
Carbinolo vinile	Liquido	107-18-6	imm					
Cherosene (carburante per jet)	Liquido	8008-20-6	58					
Chetone pimelico	Liquido	108-94-1	imm					
Chetone propano	Liquido	67-64-1	imm					
Cianometano	Liquido	75-05-8	13					
Cianotilene	Liquido	107-13-1	imm					
Cianuro di metile	Liquido	75-05-8	13					
Cianuro di vinile	Liquido	107-13-1	imm					
Cicloesano	Liquido	110-82-7	47					
Cicloesanone	Liquido	108-94-1	imm					
Citrus Terpenes Mixture	Liquido	68956-56-9	302					
Cloro benzene	Liquido	108-90-7	imm					
Cloro formio	Liquido	67-66-3	imm					
Cloruro di metilene	Liquido	75-09-2	imm					
Cloruro di vinilidene	Liquido	75-35-4	imm					
Cresolo, mix-	Liquido	1319-77-3	imm					
Cumene	Liquido	98-82-8	15					
Cyclohexanol	Liquido	108-93-0	373					
Di Isobutyl Ketone	Liquido	108-83-8	86					
Diacetone Alcohol	Liquido	123-42-2	18					
Diaminoetano, 1,2-	Liquido	107-15-3	imm					
Diamminodifenilmetano, 4,4'- (190 °C, liquido)	Liquido	101-77-9	40					
Dichlorbenzen, 1,2-	Liquido	95-50-1	imm					
Dicloro etano, 1,2-	Liquido	107-06-2	imm					
Dicloro etilene, 1,1-	Liquido	75-35-4	imm					

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT 0.1	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Dicloro metano	Liquido	75-09-2	imm					
Dicloruro di etilene	Liquido	107-06-2	imm					
Dietanolammina	Liquido	111-42-2	255					
Diethylene Glycol	Liquido	111-46-6	>480					
Dietilammina	Liquido	109-89-7	imm					
Dimethyl-4-Heptanone, 2,6-	Liquido	108-83-8	86					
Dimetil acetammide, N,N-	Liquido	127-19-5	16					
Dimetil chetale	Liquido	67-64-1	imm					
Dimetil formammide, N,N-	Liquido	68-12-2	imm					
Dimetil solfato	Liquido	77-78-1	58					
Dimetil solfossido	Liquido	67-68-5	107					
Dimetile chetone	Liquido	67-64-1	imm					
Divinyl Benzene	Liquido	1321-74-0	38					
Dowtherm, Biphenyl (27%)	Liquido	92-52-4	imm					
Epossidica propano, 1,2-	Liquido	75-56-9	imm					
Eptano	Liquido	142-82-5	>480					
Esano, n-	Liquido	110-54-3	>480					
Esanone	Liquido	108-94-1	imm					
Esteri di eterile dell'acido acetico	Liquido	108-05-4	imm					
Esteri di pentyl dell'acido acetico	Liquido	628-63-7	imm					
Etano 1,2-diolo	Liquido	107-21-1	>480					
Etanolammina	Liquido	141-43-5	56					
Etanolo	Liquido	64-17-5	45					
Etanolo amminico, 2-	Liquido	141-43-5	56					
Etere dietilico	Liquido	60-29-7	imm					
Etere etilico	Liquido	60-29-7	imm					
Etere piroacetico	Liquido	67-64-1	imm					
Ethyl Butanol	Liquido	97-95-0	15					
Ethylene Glycol Monohexyl Ether	Liquido	112-25-4	164					
Ethylene glycol monobutyl ether	Liquido	111-76-2	47					

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT 0.1	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Etil amina (70%)	Liquido	75-04-7	imm					
Etil benzene	Liquido	100-41-4	imm					
Etil etanamina, N-	Liquido	109-89-7	imm					
Etilac etato	Liquido	141-78-6	imm					
Etilen diammina	Liquido	107-15-3	imm					
Etiletanamina, N,N-	Liquido	121-44-8	47					
Fenil etano	Liquido	100-41-4	imm					
Fenil propano, 2-	Liquido	98-82-8	15					
Fenilcloruro	Liquido	108-90-7	imm					
Fenile ammina	Liquido	62-53-3	imm					
Fenoetilene	Liquido	100-42-5	12					
Fenolo (89%)	Liquido	108-95-2	19					
Formalina (37% (10-15% Methanol))	Liquido	50-00-0	>480					
Furaldeide, 2-	Liquido	98-01-1	imm					
Glicole etilenico	Liquido	107-21-1	>480					
Glutarale (50%)	Liquido	111-30-8	240					
Hexalin	Liquido	108-93-0	373					
Hexene	Liquido	592-41-6	15					
Hydroxyde d'ammonium (28% - 30%)	Liquido	1336-21-6	108					
Idrazina (85%)	Liquido	302-01-2	>480					
Idrossi toluene	Liquido	100-51-6	14					
Idrossido di potassio (45%)	Liquido	1310-58-3	>480					
Idrossido di sodio (50%)	Liquido	1310-73-2	>480					
Idrossido di tetrametilammonio (25%)	Liquido	75-59-2	>480					
Idrossipropene	Liquido	107-18-6	imm					
Iodometano	Liquido	74-88-4	imm					
Ipoclorito di sodio (4-6%)	Liquido	7681-52-9	>480					
Iso Amyl Acetate	Liquido	123-92-2	imm					
Isobutanol	Liquido	78-83-1	186					
Isobutile metile chetone	Liquido	108-10-1	imm					

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT 0.1	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Isopropil benzene	Liquido	98-82-8	15					
Isopropyl Acetate	Liquido	108-21-4	imm					
Lactic Acid (85%)	Liquido	50-21-5	>480					
Limonene, d-	Liquido	5989-27-5	62					
MEK	Liquido	78-93-3	imm					
Metacrilato di metile	Liquido	80-62-6	imm					
Metanolo	Liquido	67-56-1	15					
Methyl Acetate	Liquido	79-20-9	imm					
Methyl Isobutyl Ketoxime	Liquido	105-44-2	>480					
Methyl Propyl Ketone	Liquido	107-87-9	imm					
Methyl butan-1-ol, 3-	Liquido	123-51-3	imm					
Metil 2-pentanone, 4-	Liquido	108-10-1	imm					
Metil 2-pirrolidone, n-	Liquido	872-50-4	12					
Metil anilina, o-	Liquido	95-53-4	imm					
Metil chetone	Liquido	67-64-1	imm					
Metil cloroformio	Liquido	71-55-6	imm					
Metil etil chetossima	Liquido	96-29-7	89					
Metil etilchetone	Liquido	78-93-3	imm					
Metil fenoli	Liquido	1319-77-3	imm					
Metil ioduro	Liquido	74-88-4	imm					
Metil pentano-2-one, 4-	Liquido	108-10-1	imm					
Metilb enzolo	Liquido	108-88-3	imm					
Metossi 2-metilpropano, 2-	Liquido	1634-04-4	18					
Morfolina	Liquido	110-91-8	imm					
Méthylène dianiline, 4,4- (190 °C, liquido)	Liquido	101-77-9	40					
Nafta con basso punto di ebollizione - non specificata	Liquido	8052-41-3	>480					
Naphtha	Liquido	8032-32-4	78					
Nitric/Hydrofluoric Pickling Solution (50%)	Liquido	97697-37-4	>480					
Nitrile di etano	Liquido	75-05-8	13					
Nitrile etilico	Liquido	75-05-8	13					

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT 0.1	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT .	Degradation Over Time.			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Nitro benzene	Liquido	98-95-3	imm					
Nitro metano	Liquido	75-52-5	imm					
Nitro propano, 2-	Liquido	79-46-9	imm					
Octanol N-	Liquido	111-87-5	>480					
Oleic Acid	Liquido	112-80-1	>480					
Ossido di dietilene immidrato	Liquido	110-91-8	imm					
Ossido di propilene, 1,2-	Liquido	75-56-9	imm					
P-Tert Butyl Toluene	Liquido	98-51-1	51					
Pentane	Liquido	109-66-0	>480					
Pentanediale, 1,5- (50%)	Liquido	111-30-8	240					
Pentene nitrile, 2-	Liquido	71-41-0	112					
Peracetic Acid (39%)	Liquido	79-21-0	24					
Perossido di idrogeno (30%)	Liquido	7722-84-1	>480					
Propan -1-olo	Liquido	71-23-8	33					
Propan -2-ol	Liquido	67-63-0	130					
Propano -2-uno	Liquido	67-64-1	imm					
Propanolo, 1-	Liquido	71-23-8	33					
Propanolo, n-	Liquido	71-23-8	33					
Propen 1-olo, 2-	Liquido	107-18-6	imm					
Propenamide (50%)	Liquido	79-06-1	>480					
Propenitrile, 2-	Liquido	107-13-1	imm					
Propyl Acetate	Liquido	109-60-4	imm					
Propyl Cellosolve N-	Liquido	2807-30-9	42					
Propylene Glycol	Liquido	57-55-6	>480					
Safrotin	Liquido	31218-83-4	>480					
Soda caustica (50%)	Liquido	1310-73-2	>480					
Solvente di Stoddard	Liquido	8052-41-3	>480					
Spiritus	Liquido	64-17-5	45					
Stirene	Liquido	100-42-5	12					
Tetracloro metano	Liquido	56-23-5	12					

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT 0.1	ASTM F1383 Intermittent Contact NBTT	Degradation Over Time			
					5 Min	30 Min	60 Min	240 Min
Tetracloroetilene, 1,1,2,2,-	Liquido	127-18-4	21					
Tetracloruro di carbonio	Liquido	56-23-5	12					
Tetracloruro di etilene	Liquido	127-18-4	21					
Tetraidrofurano	Liquido	109-99-9	imm					
Toluene	Liquido	108-88-3	imm					
Toluidina, o-	Liquido	95-53-4	imm					
Tricloro 1,2,2-trifluoroetano, 1,1,2,-	Liquido	76-13-1	14					
Tricloro benzene, 1,2,4-	Liquido	120-82-1	imm					
Tricloro etano, 1,1,1,-	Liquido	71-55-6	imm					
Tricloro etilene	Liquido	79-01-6	imm					
Triclorometano	Liquido	67-66-3	imm					
Triclorometano di metile	Liquido	71-55-6	imm					
Tricloruro di etilene	Liquido	79-01-6	imm					
Triethanolamine	Liquido	102-71-6	42					
Trietil amina	Liquido	121-44-8	47					
Turpentine	Liquido	8006-64-2	242					
Vinil acetato	Liquido	108-05-4	imm					
Vinyl Pyrrolidinone	Liquido	88-12-0	imm					
Xilolo	Liquido	1330-20-7	18					

BTAct Tempo di passaggio (attuale) al tasso MDPR [mins] BT0.1 Tempo di passaggio normalizzato a 0.1 µg/cm²/min [mins] BT1.0 Tempo di passaggio normalizzato a 1.0 µg/cm²/min [mins] EN Classificazione secondo EN 14325
 SSPR Indice di permeazione a regime di equilibrio [µg/cm²/min] MDPR Tasso minimo di permeazione rilevabile [µg/cm²/min] CUM480 Massa cumulativa di permeazione dopo 480 min [µg/cm²] Time150 Tempo per raggiungere la massa cumulativa di permeazione di 150 µg/cm² [mins] ISO Secondo ISO 16602 CAS Contrassegno numerico univoco per ogni sostanza min Minuto > Più grande di < Più piccolo di imm Immediato (< 10 min) nm Non testato sat Soluzione satura N/A Non applicabile na Non raggiunto GPR grade grado reattivo per scopo generico * Basato sul più basso valore singolo 8 Tempo di passaggio attuale; tempo di passaggio normalizzato non disponibile DOT5 Degradation after 5 min DOT30 Degradation after 30 min DOT60 Degradation after 60 min DOT240 Degradation after 240 min BT1383 Normalized breakthrough time at 0.1 µg/cm²/min [mins] acc. ASTM F1383

Nota importante.

