



TYK GEVHT YL 00

Tychem® TK

DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini fissati. Doppi guanti (rimovibili) fissati. Per uso con respiratore autonomo. Ampio visore panoramico. Giallo lime.

Nome	Descrizione
Numero completo del componente	TYK GEVHT YL 00
Tessuto	Tychem® 10000
Modello	Capo ermetico al gas con calzini fissati
Giunzione	Cucitura rinforzata e nastrata due volte
Colore	Giallo lime
Quantità cartone	1 per scatola

CARATTERISTICHE E DETTAGLI DEI PRODOTTI

DuPont™ Tychem® TK. Capo ermetico al gas con calzini integrati in DuPont™ Tychem® TK. Indumento incapsulato ermetico al gas, con calzini rimovibili per la protezione da materiali pericolosi (taglie dalla 39 alla 48), robusto e leggero al contempo (<4,6 kg per indumento). Disponibile nel colore verde lime per la visibilità e nelle taglie SM a 2X. Ampio visore antiappannante per una visione panoramica senza distorsioni. Manica a pipistrello per consentire a chi indossa l'indumento di ritirare il braccio e accedere all'autorespiratore. Sistema interno di cintura regolabile in vita per un sostegno e una vestibilità migliori. Guanto a cinque dita e duplice assemblaggio, con meccanismo di chiusura del polsino che consente la sostituzione del guanto. Ogni indumento ha un numero di serie unico ed è testato interamente al momento della produzione, inclusa la prova di integrità alla pressione positiva dell'aria.

Tychem® TK mostra eccellenti proprietà di barriera chimica e offre un tessuto estremamente durevole resistente a strappi e forature, pur essendo duttile e leggero.

Tychem® TK offre un'eccellente barriera alla permeazione per una vasta gamma di agenti chimici. Gli indumenti.

Tychem® TK sono specificamente sviluppati per proteggere da agenti chimici tossici, gas corrosivi, liquidi e solidi, e sono ideali per applicazioni industriali, con materiali pericolosi e applicazioni domestiche.

- Abbigliamento di protezione chimica, Categoria III, Tipo 1a-ET, uso limitato
- Certificato secondo EN 943-2 (abbigliamento protettivo contro agenti chimici liquidi e gassosi)
- Cuciture nastrate due volte per una elevata resistenza chimica contro intensi spruzzi di liquidi
- Zip ermetica al gas ad alta resistenze. Extra lunga per facilitare l'apertura dell'indumento e aiutare a infilare/sfilare il capo
- Patte copricerniera sovrapposte con chiusure a strappo
- Durabilità di 5 anni se conservato correttamente. Possibile estensione a 10 anni (consultare le Istruzioni per l'uso).

TAGLIE

Taglia prodotto	Numero Articolo	Aggiungi informazioni
SM	D13495329	Tutti MTO (make to order)
MD	D13495312	Tutti MTO (make to order)
LG	D13495301	Tutti MTO (make to order)
XL	D13495333	Tutti MTO (make to order)
2X	D13495292	Tutti MTO (make to order)

Proprietà fisiche



Dati relativi alle prestazioni meccaniche dei tessuti utilizzati per l'abbigliamento di protezione chimica di DuPont, elencati per l'abbigliamento selezionato a seconda dei metodi di prova e degli standard Europei rilevanti, se applicabili. Tali proprietà, incluse l'abrasione e la resistenza a cricche da flessione, la resistenza alla trazione e alla perforazione possono aiutare a valutare le prestazioni protettive.

Proprietà	Metodo di prova	Risultato tipico	EN
Colore	N/A (598)	Giallo lime	N/A
Peso base	DIN EN ISO 536	400 g/m ²	N/A
Resistenza all'abrasione ⁷	EN 530 Metodo 2	>2000 cicli	6/6 1
Resistenza alla penetrazione di acqua	DIN EN 20811	>30 kPa	N/A
Resistenza alla perforazione	EN 863	>10 N	2/6 1
Resistenza alla rottura per flessione ⁷	EN ISO 7854 Metodo B	>1000 cicli	1/6 1
Resistenza alla rottura per flessione a -30° C	EN ISO 7854 Metodo B	>500 cicli	3/6 1
Resistenza alla trazione (MD)	DIN EN ISO 13934-1	>250 N	4/6 1
Resistenza alla trazione (XD)	DIN EN ISO 13934-1	>250 N	4/6 1
Resistenza alle fiamme ⁷	EN 13274-4 Metodo 3	Nessuna formazione di gocce, fori o bruciature	2/3 1
Resistenza allo strappo trapezoidale (MD)	EN ISO 9073-4	>150 N	5/6 1
Resistenza allo strappo trapezoidale (XD)	EN ISO 9073-4	>150 N	5/6 1
1 Secondo EN 14325 2 Secondo EN 14126 3 Secondo EN 1073-2 4 Secondo EN 14116 12 Secondo EN 11612 5 Tyvek® davanti / dietro 6 In base alle prove secondo ASTM D-572 7 Vedere le istruzioni per l'uso per ulteriori informazioni, limitazioni e avvertenze			
Resistenza di superficie RH 25%, esterno ⁷	> Più grande di EN 1149-1 (593)	< Più piccolo di N/A Non applicabile Nessun trattamento antistatico	STD DEV Deviazione N/A
Resistenza di superficie RH 25%, interno ⁷	EN 1149-1 (593)	Nessun trattamento antistatico	N/A
Spessore	DIN EN ISO 534	730 µm	N/A

COMFORT



Il comfort di un indumento protettivo durante l'uso è ampiamente determinato dal suo peso, dalla sua permeabilità al vapore e all'aria (traspirabilità) e dalle proprietà isolanti. I dati su queste caratteristiche sono forniti in base ai metodi di prova e, come per gli altri dati, possono essere confrontati per modelli di indumenti.

Proprietà	Metodo di prova	Risultato tipico	EN
Permeabilità al vapore acqueo	EN ISO 12752 Klima C	Impermeabile	N/A
Permeabilità all'aria (Metodo Gurley)	ISO 5636-5	No	N/A

2 Secondo EN 14126 5 Tyvek® davanti / dietro > Più grande di < Più piccolo di N/A Non applicabile

PRESTAZIONI DELL'INDUMENTO



Informazioni relative alle prestazioni protettive di un indumento in base agli standard Europei, quando applicabili. Include le caratteristiche importanti quali la protezione contro la contaminazione da particelle radioattive, resistenza delle cuciture e conservabilità. Infiltrazione all'interno e resistenza alla penetrazione da liquidi, in base alla classificazione pertinente per Tipi, sono le altre informazioni descritte.

Proprietà	Metodo di prova	Risultato tipico	EN
Conservabilità ⁷	N/A (598)	10 anni ⁶	N/A
Resistenza della cucitura	ISO 5082	>300 N	5/6 ¹
Tipo 1: Prestazioni richieste per un capo ermetico al gas (Tipo 1a)	EN 943-2	Superato	N/A

1 Secondo EN 14325 3 Secondo EN 1073-2 12 Secondo EN 11612 13 According to EN 11611 5 Tyvek® davanti / dietro 6 In base alle prove secondo ASTM D-572 7 Vedere le istruzioni per l'uso per ulteriori informazioni, limitazioni e avvertenze 11 Based on the average of 10 suits, 3 activities, 3 probes > Più grande di < Più piccolo di N/A Non applicabile * Basato sul più basso valore singolo

Avvertenza

- Lavoro in zone a rischio di esplosione: E' necessario prendere in considerazione nella valutazione del rischio che gli accessori potrebbero non essere messi a terra tramite l'operatore/le scarpe, e pertanto altre misure per la messa a terra degli accessori e dell'operatore devono essere previste. Sono da prendere in considerazione specialmente i copriscarpe e i copristivali, che potrebbero isolare l'operatore.
- Le informazioni contenute nel presente documento si basano sulle nostre conoscenze alla data della pubblicazione. Tali informazioni sono soggette a revisione man mano che vengono acquisite nuove conoscenze ed esperienze. Le informazioni fornite sono comprese nella gamma normale delle proprietà dei prodotti e sono in esclusiva relazione con i materiali indicati; queste informazioni possono non risultare valide quando i materiali sono utilizzati in combinazione con qualsiasi altro materiale o additivo, o in altri processi non espressamente specificato. Le informazioni fornite non devono essere utilizzate per stabilire limiti delle specifiche tecniche: non sono intese in sostituzione di test che potrebbero essere necessari per determinare personalmente se uno specifico materiale è adatto all'uso previsto. Poiché le condizioni di uso sono al di fuori del controllo di DuPont, DuPont non rilascia garanzie né si assume alcuna responsabilità per l'utilizzo delle informazioni fornite. La presente pubblicazione non può essere in alcun modo interpretata come una licenza all'uso o un'istigazione alla violazione di brevetti esistenti.
- MTO: Prodotto su ordinazione, vedere i termini e le condizioni.
- Temperatura dell'ambiente di lavoro per gli indumenti Tychem® TK. Gli indumenti possono essere indossati in ambienti con temperatura che varia da -25°C a 49°C. In ambienti più freddi, gli indumenti Tychem® possono irrigidirsi. A un certo livello di freddo, il tessuto può persino diventare friabile. Occorre tenere conto che lo stress termico di chi indossa il capo diventa una questione di maggiore preoccupazione in ambienti con temperature elevate. Ad alte temperature, i rischi chimici diventano più aggressivi. I tempi di passaggio e l'indice di permeazione possono modificarsi a temperature più elevate. I tessuti Tychem® offrono poco o nessun isolamento termico per proteggere l'operatore da una prolungata esposizione al caldo e al freddo.

DATI DI PERMEAZIONE



La permeazione è un processo tramite il quale un agente chimico solido, liquido o gassoso si muove attraverso un tessuto per indumenti protettivi a livello molecolare. I dati di permeazione forniscono un sostegno per la selezione dell'indumento protettivo più appropriato per una particolare applicazione e per fare una stima su quanto a lungo il capo può essere indossato con sicurezza. Metodologie di prove standardizzate vengono utilizzate per determinare la resistenza dei materiali di DuPont alla permeazione. I risultati possono essere selezionati in base a un agente chimico, una classe chimica o un tessuto specifici.

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
2-metil-2-propenoato di metile	Liquido	80-62-6	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
4-isopropenil-1-cicloesene di metile, 1-	Liquido	5989-27-5	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Acetato amilico, n-	Liquido	628-63-7	>480	>480	>480	6	<0.003	0.003	<1.4	>480	6
Acetato di glicole etilico	Liquido	111-15-9	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Acetato di n-butile	Liquido	123-86-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acetato di pentyl	Liquido	628-63-7	>480	>480	>480	6	<0.003	0.003	<1.4	>480	6
Acetato di potassio (sat)	Liquido	127-08-2	>480	>480 ⁸	>480	6	<0.49	0.49			
Acetil cloruro	Liquido	75-36-5		>480	>480	6	<0.0126	0.0126			
Acetone	Liquido	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Acetone cianidrina	Liquido	75-86-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acetonitrile	Liquido	75-05-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Acide acrilico	Liquido	79-10-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Acido acetico (>95%)	Liquido	64-19-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido acetico 2 metossi estere etilico	Liquido	110-49-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acido acetico 2-etossietil estere	Liquido	111-15-9	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Acido acetico di amile estere	Liquido	628-63-7	>480	>480	>480	6	<0.003	0.003	<1.4	>480	6
Acido acetico estere etilico	Liquido	141-78-6	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Acido acetico idrossilico (sat)	Liquido	79-14-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido acetico mercapto	Liquido	68-11-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido acroleico	Liquido	79-10-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Acido adipico dinitrile	Liquido	111-69-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido adipico nitrile	Liquido	111-69-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido carbossilico etilenico	Liquido	79-10-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Acido cloridrico (-90 °C, liquido)	Liquido	7647-01-0	>180	>180	>180	4	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido cloridrico (37%)	Liquido	7647-01-0	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Acido cloridrico (gassoso)	Vapore	7647-01-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Acido cloroacetico (80%)	Liquido	79-11-8		>480	>480	6	<0.01	0.01			
Acido clorosolfonico	Liquido	7790-94-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido cresilico	Liquido	1319-77-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acido cromico (CrO3) (44.9%)	Liquido	1333-82-0	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Acido dioico etano (10.5%)	Liquido	144-62-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido fluoridrico (20-27 °C, gassoso)	Vapore	7664-39-3	>480	>480	>480	6	<0.025	0.025	<12	>480	6
Acido fluoridrico (48-51%)	Liquido	7664-39-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido fluoridrico (70%)	Liquido	7664-39-3	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Acido fluorosolfonico	Liquido	7789-21-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido formico (>95%)	Liquido	64-18-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acido fosforico (85%)	Liquido	7664-38-2	>480	>480	>480	6	<0.18	0.18	<86.4	>480	6
Acido glicolico (sat)	Liquido	79-14-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido metacrilico	Liquido	79-41-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acido metil propenoico, 2-	Liquido	79-41-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acido nitrico (70%)	Liquido	7697-37-2	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido nitrico (90%)	Liquido	7697-37-2		>480	>480	6	<0.1	0.033			
Acido nitrico (>95%)	Liquido	7697-37-2	390	390	420	5	3.6	0.1			
Acido ossalico (10.5%)	Liquido	144-62-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido perclorico (70%)	Liquido	7601-90-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido propene	Liquido	79-10-7	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Acido propenoico butil estere, 2-	Liquido	141-32-2	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Acido propenoico nitrile	Liquido	107-13-1	>480	>480	>480	6	<0.0003	0.0003			
Acido solfammino (15%)	Liquido	5329-14-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acido solfammidico (15%)	Liquido	5329-14-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acido solfonico di amido (15%)	Liquido	5329-14-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acido solforico (>95%)	Liquido	7664-93-9	>480	>480	>480	6	<0.005	0.05	<24	>480	6
Acido solforico estere dietilico	Liquido	64-67-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido solforico estere dimetilico	Liquido	77-78-1	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Acido solforico fumante (103% (13% free SO3))	Liquido	8014-95-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido solforico fumante (40% free SO3)	Liquido	8014-95-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido solforico fumante (65% free SO3)	Liquido	8014-95-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acido tioglicolico	Liquido	68-11-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6

Acido trifluoromeansolfonico	Liquido	1493-13-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acquaragia minerale	Liquido	64475-85-0	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg /cm²/min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Acrilammide (50%)	Liquido	79-06-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Acrilato di etile	Liquido	140-88-5	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Acrilato di metile	Liquido	96-33-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Acrilato di n-butile	Liquido	141-32-2	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Acrlonitrile	Liquido	107-13-1	>480	>480	>480	6	<0.0003	0.0003			
Acroleina	Liquido	107-02-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Adiponitrile	Liquido	111-69-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Alcol allilico	Liquido	107-18-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Alcol isopropilico	Liquido	67-63-0	>480	>480	>480	6	<0.0097	0.0097	<4.7	>480	6
Alcol propargilico	Liquido	107-19-7	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Alcool butilico, n-	Liquido	71-36-3	>480	>480	>480	6	<0.002	0.002	<1	>480	6
Alcool glicolico	Liquido	107-21-1		>480	>480	6	<0.1	0.014			
Alcool isopropilico	Liquido	67-63-0	>480	>480	>480	6	<0.0097	0.0097	<4.7	>480	6
Aldeide acetica	Liquido	75-07-0	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Aldeide butirrica	Liquido	123-72-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Aldeide propilenica	Liquido	123-73-9		>480	>480	6	<0.1	0.006			
Aldéhyde glutarique (5%)	Liquido	111-30-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Aldéhyde glutarique (50%)	Liquido	111-30-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Amido acrilico (50%)	Liquido	79-06-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Amino 2-metilpropano, 2-	Liquido	75-64-9	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Amino bifenile, 4- (1 mg/ml di Metanolo)	Liquido	92-67-1	>480	>480	>480	6	<0.0273	0.0273	<13	>480	6
Amino ethylethanolamine	Liquido	111-41-1	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Amino ethylethanolamine (60%)	Liquido	111-41-1	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Amino ethylpiperazine	Liquido	140-31-8	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Amino propano, 2-	Liquido	75-31-0	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Amminoacido 3,4-diclorobenzene, 1-	Solido	95-76-1	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6

Amminoacido 3,4-diclorobenzene, 1- (70 °C, vetro fluido)	Liquido	95-76-1	128* /216	216* /284			2.4	0.001			
Amminoacido benzene	Liquido	62-53-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Ammoniaca (-33 °C, liquido)	Liquido	7664-41-7	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<0.59	>480	6
Ammoniaca (-70 °C, liquido)	Liquido	7664-41-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Ammoniaca (gassoso)	Vapore	7664-41-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Ammoniaca caustica (28% - 30%)	Liquido	1336-21-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Anidride acetica	Liquido	108-24-7	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Anidride solforosa	Vapore	7446-09-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Anilina	Liquido	62-53-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Arsina	Vapore	7784-42-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Aziridina	Liquido	151-56-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Azzonlidina	Liquido	123-75-1	407	413			9.2	0.012			
Benzenamina	Liquido	62-53-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Benzene solfonile cloruro	Liquido	98-09-9	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Benzidina (25% di Metanolo)	Liquido	92-87-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Benzidina (75% di Metanolo)	Liquido	92-87-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Benzina al piombo	Liquido	mix	>480	>480	>480	6	<0.56 ppm	0.056 ppm			
Benzina, senza piombo	Liquido	86290-81-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Benzo nitrile	Liquido	100-47-0	>480	>480	>480	6	<0.004	0.004	<1.9	>480	6
Benzolo	Liquido	71-43-2	>480	>480	>480	6	<0.0008	0.0008	<0.48	>480	6
Benzolo vinile	Liquido	100-42-5	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Bifenil -4,4' diamina, 1,1'- (25% di Metanolo)	Liquido	92-87-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Bifenil -4,4' diamina, 1,1'- (75% di Metanolo)	Liquido	92-87-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Bis (4-(2,3-epossipropil)fenil)propano	Liquido	1675-54-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Bisfenolo A diglicidil etere	Liquido	1675-54-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Black Liquor (mix)	Liquido	mix	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Bromo	Liquido	7726-95-6	15	15	15	1	25	0.01			
Bromo (10 g/m²)	Liquido	7726-95-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Bromo (sat vapour)	Vapore	7726-95-6	30* /40	30* /40	30* /40	1	>0.59	0.1			
Bromo 4-fluorobenzene, 1-	Liquido	460-00-4	>480	>480	>480	6	<0.0013	0.0013	<0.6	>480	6
Bromo fluorobenzene, p-	Liquido	460-00-4	>480	>480	>480	6	<0.0013	0.0013	<0.6	>480	6
Bromo metano	Vapore	74-83-9	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Bromuro di idrogeno (gassoso)	Vapore	10035-10-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Butadiene, 1,3- (0 °C, liquido)	Liquido	106-99-0	>180	>180	>180	4	<0.01	0.01	<4.8	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Butadiene, 1,3- (gassoso)	Vapore	106-99-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Butanolo, 1-	Liquido	71-36-3	>480	>480	>480	6	<0.002	0.002	<1	>480	6
Butanone	Liquido	78-93-3	>480	>480	>480	6	<0.0067	0.0067	<3.2	>480	6
Butanone ossima, 2-	Liquido	96-29-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Butenalis, 2-	Liquido	123-73-9		>480	>480	6	<0.1	0.006			
Butil acrilato, n-	Liquido	141-32-2	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Butil amina	Liquido	109-73-9	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Butil ammina, tert-	Liquido	75-64-9	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Butil metil etere, tert-	Liquido	1634-04-4	>480	>480	>480	6	<0.007	0.007			
Butirraldeide	Liquido	123-72-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Carbinolo vinile	Liquido	107-18-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Carburante JP-4	Liquido	50815-00-4	>480	>480	>480	6	<0.0017	0.0017			
Carburante JP-8	Liquido	94114-58-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cellosolve acetate	Liquido	110-80-5	>480	>480	>480	6	<0.008	0.008	<3.8	>480	6
Chetone pimelico	Liquido	108-94-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
CianoPropan-2-olo, 2-	Liquido	75-86-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cianobenzene	Liquido	100-47-0	>480	>480	>480	6	<0.004	0.004	<1.9	>480	6
Cianometano	Liquido	75-05-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Cianotilene	Liquido	107-13-1	>480	>480	>480	6	<0.0003	0.0003			
Cianuro di fenile	Liquido	100-47-0	>480	>480	>480	6	<0.004	0.004	<1.9	>480	6
Cianuro di idrogeno (21 °C, liquido)	Liquido	74-90-8	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cianuro di idrogeno (27 °C, gassoso)	Vapore	74-90-8	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cianuro di metile	Liquido	75-05-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Cianuro di vinile	Liquido	107-13-1	>480	>480	>480	6	<0.0003	0.0003			
Cicloesano	Liquido	110-82-7	>480	>480	>480	6	<0.0028	0.0028	<1.3	>480	6
Cicloesanone	Liquido	108-94-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Clordano (60-75%)	Liquido	57-74-9	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cloro (-70 °C, liquido)	Liquido	7782-50-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cloro (gassoso)	Vapore	7782-50-5	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Cloro -1,2-propandiolo, 3-	Liquido	96-24-2		>480	>480	6	<0.0142	0.0142			

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Cloro 1-metilbenzene, 2-	Liquido	95-49-8	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Cloro 2,3-epossipropano, 1-	Liquido	106-89-8	>480	>480	>480	6	<0.014	0.014	<6.7	>480	6
Cloro allilene	Liquido	107-05-1	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Cloro anilina, p-	Solido	106-47-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Cloro anilina, p- (70 °C, vetro fluido)	Liquido	106-47-8	272	272* /323	355	5	9.4	0.001			
Cloro benzenamina, 4-	Solido	106-47-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Cloro benzenamina, 4- (70 °C, vetro fluido)	Liquido	106-47-8	272	272* /323	355	5	9.4	0.001			
Cloro benzene	Liquido	108-90-7	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Cloro benzene idrossido (sat di Metanolo)	Liquido	106-48-9	>480	>480	>480	6	<0.013	0.013	<6.2	>480	6
Cloro etanolo, 2-	Liquido	107-07-3	>480	>480	>480	6	<0.0082	0.0082	<3.9	>480	6
Cloro fenolo, 4- (sat di Metanolo)	Liquido	106-48-9	>480	>480	>480	6	<0.013	0.013	<6.2	>480	6
Cloro formiato di metile	Liquido	79-22-1		>480	>480	6	<0.1	0.011			
Cloro formio	Liquido	67-66-3	>480	>480	>480	6	<0.0037	0.0037	<1.7	>480	6
Cloro idrina glicole	Liquido	107-07-3	>480	>480	>480	6	<0.0082	0.0082	<3.9	>480	6
Cloro metano metossi	Liquido	107-30-2	305	>480	>480	6	0.03	0.001			
Cloro prene, 3-	Liquido	107-05-1	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Cloro toluene, alfa-	Liquido	100-44-7	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cloro toluene, o-	Liquido	95-49-8	>480	>480	>480	6	<0.0001	0.0001	<0.04	>480	6
Cloruro acetico	Liquido	75-36-5		>480	>480	6	<0.0126	0.0126			
Cloruro di allile	Liquido	107-05-1	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Cloruro di benzene solfone	Liquido	98-09-9	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Cloruro di benzile	Liquido	100-44-7	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cloruro di benzoile	Liquido	98-88-4	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Cloruro di carbonile benzene	Liquido	98-88-4	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Cloruro di cianurile (20% di Toluene)	Liquido	108-77-0	>480	>480	>480	6	<0.10	0.1	<48	>480	6
Cloruro di cloroacetile	Liquido	79-04-9	160	160	170	4	23.2	0.1			

Cloruro di dicloroacetile	Liquido	79-36-7	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cloruro di etile	Vapore	75-00-3	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Cloruro di etile	Liquido	75-36-5		>480	>480	6	<0.0126	0.0126			
Cloruro di metansolfonile	Liquido	124-63-0		>480	>480	6	<0.1	0.0006			

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Cloruro di metile (-70 °C, liquido)	Vapore	74-83-9	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cloruro di metile (-70 °C, liquido)	Liquido	74-87-3	>180	>180	>180	4	<0.05	0.05	<24	>480	6
Cloruro di metile (gassoso)	Vapore	74-87-3	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Cloruro di metilene	Liquido	75-09-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Cloruro di solforile	Liquido	7791-25-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Cloruro di tionile	Liquido	7719-09-7	90	90	90	3	63.6	0.1			
Cloruro di titanio(IV)	Liquido	7550-45-0	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Cloruro di vinile	Vapore	75-01-4	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Cloruro di vinilidene	Liquido	75-35-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cloruro di vinilmagnesio (16.5% di Tetraidrofuranio)	Liquido	3536-96-7	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cloruro mercurico II (sat)	Liquido	7487-94-7		>480 ₈							
Cresolo, mix-	Liquido	1319-77-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Cromato di potassio (sat)	Liquido	7789-00-6	>480	>480 ₈	>480	6	<0.51	0.51			
Cumene	Liquido	98-82-8	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Diaminobifenile, 4,4'- (25% di Metanolo)	Liquido	92-87-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Diaminobifenile, 4,4'- (75% di Metanolo)	Liquido	92-87-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Diaminodifenile, 4,4'- (25% di Metanolo)	Liquido	92-87-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Diaminodifenile, 4,4'- (75% di Metanolo)	Liquido	92-87-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Diaminoetano, 1,2-	Liquido	107-15-3	>480	>480	>480	6	<0.0097	0.0097	<4.7	>480	6
Diamminodifenilmetano, 4,4'-	Liquido	101-77-9	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<4.8	>480	6
Diamminodifenilmetano, 4,4'- (15% di Metiletilchetone)	Liquido	101-77-9	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Diborano (10%)	Vapore	19287-45-7		>480	>480	6	<0.1	0.0045			
Dibromoetano, 1,2-	Liquido	106-93-4	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dibromuro di etilene	Liquido	106-93-4	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dichlorbenzen, 1,2-	Liquido	95-50-1	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Dichlorbenzen, 1,3-	Liquido	541-73-1	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Dichlorbenzen, 1,4- (50% di Ethanol)	Liquido	106-46-7	251	>480	>480	6	<0.02	0.005	<0.9	>480	6
Dichloro -4,4'-méthylènedianiline, 2,2'- (sat di Metanolo)	Liquido	101-14-4	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dichloro acetone, 1,3- (95% a 40 °C, vetro fluido)	Liquido	534-07-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dichloro propene, 2,3-	Liquido	78-88-6	>480	>480	>480	6	<0.0081	0.0081	<3.8	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg /cm²/min	Cum 480	Tempo 150	ISO

Dicianobutano, 1,4-	Liquido	111-69-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dicloro -6-isopropil-S-triazina, 2,4- (22% di Toluene)	Liquido	30894-74-7	>480	>480	>480	6	<0.10	0.1	<48	>480	6
Dicloro anilina, 3,4-	Solido	95-76-1	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Dicloro anilina, 3,4- (70 °C, vetro fluido)	Liquido	95-76-1	128* /216	216* /284			2.4	0.001			
Dicloro di zolfo	Liquido	10545-99-0	440	440	>480	6	<0.3	0.1	<48	>480	6
Dicloro di zolfo (80%)	Liquido	10545-99-0	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dicloro etano, 1,2-	Liquido	107-06-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Dicloro etilene, 1,1-	Liquido	75-35-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Dicloro metano	Liquido	75-09-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Dicloro silano	Vapore	4109-96-0	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dicloro-2 -propanone, 1,3- (95% a 40 °C, vetro fluido)	Liquido	534-07-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dicloruro di etilene	Liquido	107-06-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Dicloruro di propilene	Liquido	78-87-5	>480	>480	>480	6					
Dicloruro di zolfo	Liquido	10545-99-0	440	440	>480	6	<0.3	0.1	<48	>480	6
Dicloruro di zolfo (80%)	Liquido	10545-99-0	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Diesel Fuel Grade D-2	Liquido	mix	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Diethyl benzene (95%)	Liquido	25340-17-4	>480	>480	>480	6	<0.022	0.022	<10.6	>480	6
Dietilammina	Liquido	109-89-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Dietilanilina, N,N-	Liquido	91-66-7	>480	>480	>480	6	<0.024	0.024	<11.5	>480	6
Dietile sulfato	Liquido	64-67-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dietilentriammina	Liquido	111-40-0	>480	>480	>480	6	<0.0166	0.0166	<8	>480	6
Difenilmetan-4,4'-diisocianato	Solido	101-68-8	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Difenilmetan-4,4'-diisocianato (50 °C, vetro fluido)	Liquido	101-68-8	>480	>480	>480	6	<0.0403	0.0403	<19.3	>480	6
Diisocianato di 4,4'-metilendifenile	Solido	101-68-8	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Diisocianato di 4,4'-metilendifenile (50 °C, vetro fluido)	Liquido	101-68-8	>480	>480	>480	6	<0.0403	0.0403	<19.3	>480	6
Diisocianato di parafenilene (PPDI) greggio	Liquido	104-49-4	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Dimetil acetammide, N,N-	Liquido	127-19-5	>480	>480	>480	6	<0.006	0.006	<2.9	>480	6
Dimetil ammina	Vapore	124-40-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Dimetil anilina, N,N-	Liquido	121-69-7	>480	>480	>480	6	<0.013	0.013	<6.2	>480	6
Dimetil clorosilano	Liquido	75-78-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg /cm²/min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Dimetil etere	Vapore	115-10-6	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Dimetil formammide, N,N-	Liquido	68-12-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Dimetil idrazina, N, N-	Liquido	57-14-7		>480 ₈							
Dimetil solfato	Liquido	77-78-1	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Dimetil solfossido	Liquido	67-68-5	164* /372	>480	>480	6	0.003	0.001	<14.4	>480	6
Dimetile chetone	Liquido	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Dimetilfenilammina, N,N-	Liquido	121-69-7	>480	>480	>480	6	<0.013	0.013	<6.2	>480	6
Dinitro-o-cresolo, 4,6- (sat di Metanolo)	Liquido	534-52-1	>480	>480	>480	6	<0.013	0.013	<6.2	>480	6
Diodo-1,1,2,2-tetrafluorobutano, 1,4-	Liquido	755-95-3		>480							
Diossano, 1,4-	Liquido	123-91-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Dipropanoato di etano diolo, 1,2-	Liquido	123-73-9		>480	>480	6	<0.1	0.006			
Disolfito di disodio (38%)	Liquido	7681-57-4		>480	>480	6	<0.052	0.052			
Disolfuro di carbonio	Liquido	75-15-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Epilcloridrina	Liquido	106-89-8	>480	>480	>480	6	<0.014	0.014	<6.7	>480	6
Epossidica propano, 1,2-	Liquido	75-56-9	>480	>480	>480	6	<0.0016	0.0016	<0.7	>480	6
Epossidico etano (-70 °C, liquido)	Liquido	75-21-8	>180	>180	>180	4	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Epossidico etano (0 °C, liquido)	Liquido	75-21-8	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Epossidico etano (10% di HCFC)	Vapore	75-21-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Epossidico etano (gassoso)	Vapore	75-21-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Esaclo-cicloesano Gamma-1,2,3,4,5,6- (sat di Acetone)	Liquido	58-89-9	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Esaclo-cicloesano Gamma-1,2,3,4,5,6- (sat di Metanolo)	Liquido	58-89-9	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Esaclobutadiene	Liquido	87-68-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Esafluoro etano	Vapore	76-16-4		>480	>480	6	<0.1	0.0139			
Esafluoroisobutilene	Vapore	382-10-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Esafluoruro di tungsteno	Vapore	7783-82-6		>480	>480	6	<0.0259	0.0259			
Esafluoruro di zolfo	Vapore	2551-62-4		>480	>480	6	<0.015	0.015			
Esametildisilazano	Liquido	999-97-3		>480	>480	6	<0.1	0.014			

Esametildisilazano, 1,1,1,3,3,3-	Liquido	999-97-3		>480	>480	6	<0.1	0.014			
Esametilenediammina, 1,6- (45 °C, vetro fluido)	Liquido	124-09-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Esametilenediisocianato	Liquido	822-06-0	>480	>480	>480	6	<0.0271	0.0271	<13	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Esano, n-	Liquido	110-54-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Esanone	Liquido	108-94-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Esteri di eterile dell'acido acetico	Liquido	108-05-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Esteri di pentyl dell'acido acetico	Liquido	628-63-7	>480	>480	>480	6	<0.003	0.003	<1.4	>480	6
Etano 1,2-diolo	Liquido	107-21-1		>480	>480	6	<0.1	0.014			
Etanolamina	Liquido	141-43-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Etanolo amminico, 2-	Liquido	141-43-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Etere di metile clorometile	Liquido	107-30-2	305	>480	>480	6	0.03	0.001			
Etere di-n-butilico	Liquido	142-96-1	228* /396	>480	>480	6	0.001	0.001			
Etere dicloroetilico	Liquido	111-44-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Etere dietilico	Liquido	60-29-7	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Etere etilico	Liquido	60-29-7	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Etere isopropilidendifenolo diglicidilico, 4,4'-	Liquido	1675-54-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Etere monometilico del glicole etilenico	Liquido	109-86-4	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<4.8	>480	6
Ethyl mercaptan	Liquido	75-08-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Etil amina (15 °C, liquido)	Liquido	75-04-7	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Etil benzene	Liquido	100-41-4	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Etil etanamina, N-	Liquido	109-89-7	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Etilac etato	Liquido	141-78-6	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Etile acrilato	Liquido	140-88-5	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Etile silicato	Liquido	78-10-4		>480	>480	6	<0.014	0.014			
Etilen diammina	Liquido	107-15-3	>480	>480	>480	6	<0.0097	0.0097	<4.7	>480	6
Etilen glicol-monoetiletere	Liquido	110-80-5	>480	>480	>480	6	<0.008	0.008	<3.8	>480	6
Etilen imina	Liquido	151-56-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Etilene vinile (0 °C, liquido)	Liquido	106-99-0	>180	>180	>180	4	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Etilene vinile (gassoso)	Vapore	106-99-0	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6

Etilene-cloroidrina	Liquido	107-07-3	>480	>480	>480	6	<0.0082	0.0082	<3.9	>480	6
Etilenossido (-70 °C, liquido)	Liquido	75-21-8	>180	>180	>180	4	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Etilenossido (0 °C, liquido)	Liquido	75-21-8	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Etilenossido (10% di HCFC)	Vapore	75-21-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Etilenosido (gassoso)	Vapore	75-21-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Etiletanamina, N,N-	Liquido	121-44-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Etilglicol	Liquido	110-80-5	>480	>480	>480	6	<0.008	0.008	<3.8	>480	6
Etnio cloro	Vapore	75-01-4	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Etossietanolo, 2-	Liquido	110-80-5	>480	>480	>480	6	<0.008	0.008	<3.8	>480	6
Etossietil acetato, 2-	Liquido	111-15-9	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Fenil etano	Liquido	100-41-4	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Fenil etanolo, 1-	Liquido	98-85-1	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Fenil mercaptano	Liquido	108-98-5	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Fenil propano, 2-	Liquido	98-82-8	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Fenilcloruro	Liquido	108-90-7	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Fenile ammina	Liquido	62-53-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Fenoetilene	Liquido	100-42-5	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Fenolo (45 °C, vetro fluido)	Liquido	108-95-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Fenolo (60 °C, vetro fluido)	Liquido	108-95-2	113	125	165	4	<5	0.01	736	250	5
Fenolo (85% a 45 °C)	Liquido	108-95-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Fenolo (85%)	Liquido	108-95-2	>480	>480	>480	6	<0.06	0.006	<2.9	>480	6
Fluoro	Vapore	7782-41-4	>480	>480	>480	6	<0.002	0.002	<1	>480	6
Fluorobenzene	Liquido	462-06-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Fluoruro d'ammonio (40%)	Liquido	12125-01-8		>480	>480	6	<0.1	0.01			
Fluoruro di boro etere etilico	Liquido	109-63-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Fluoruro di metile	Vapore	593-53-3		>480	>480	6	<0.1	0.0205			
Fluoruro di propionile perfluoro 2-propossidico	Liquido	2062-98-8	imm	>480	>480	6	<0.04	0.008	<19.2	>480	6
Formaldeide (100 ppm)	Vapore	50-00-0	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Formalina (100 ppm)	Vapore	50-00-0	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Formalina (37% (10-15% Methanol))	Liquido	50-00-0	>480	>480	>480	6	<0.0048	0.0048	<2.3	>480	6
Fosfina	Vapore	7803-51-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Fosfito di trimetile	Liquido	121-45-9	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Fosforo ossicloruro	Liquido	10025-87-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Fosforo ossitricloruro	Liquido	7719-12-2	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Fosgene	Vapore	75-44-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Ftalato di bis(2-etilesile)	Liquido	117-81-7	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Furaldeide, 2-	Liquido	98-01-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Gasolio	Liquido	68334-30-5	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Glicol etilenico acetato di etere monometilico	Liquido	110-49-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Glicol etilenico acetato mono etere etilico	Liquido	111-15-9	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Glicole etilenico	Liquido	107-21-1		>480	>480	6	<0.1	0.014			
Glutarale (5%)	Liquido	111-30-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Glutarale (50%)	Liquido	111-30-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Green Liquor (mix)	Liquido	mix	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Hydroxyde d'ammonium (28% - 30%)	Liquido	1336-21-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Itrato di idrazina (51%)	Liquido	10217-52-4	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Itrato di idrazina (85%)	Liquido	10217-52-4	240* /360	440	>480	6	0.06	0.004			
Idrazina	Liquido	302-01-2	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Idrogeno solforato	Vapore	7783-06-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Idrossi 1-etanetiolo, 2-	Liquido	60-24-2	>480	>480	>480	6	<0.08	0.08	<38.4	>480	6
Idrossi 2-metilpropionitrile, 2-	Liquido	75-86-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Idrossi 2-nitrobenzene, 1- (70 °C, vetro fluido)	Liquido	88-75-5		208	>480	6	0.17	0.004			
Idrossido di potassio (45%)	Liquido	1310-58-3		>480	>480	6	<0.1	0.008			
Idrossido di sodio (50%)	Liquido	1310-73-2	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Idrossido di tetrametilammonio (25%)	Liquido	75-59-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Iodometano	Liquido	74-88-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Ioduro di idrogeno (55-57%)	Liquido	10034-85-2	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Ipoclorito di sodio (15%)	Liquido	7681-52-9	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Isobutile metile chetone	Liquido	108-10-1	32* /120	>480	>480	6	<0.1	0.001			
Isobutirronitrile idrossilato	Liquido	75-86-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Isocianato di metile	Liquido	624-83-9	>480	>480	>480	6	<0.013	0.013	<6.2	>480	6
Isopropil ammina	Liquido	75-31-0	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Isopropil benzene	Liquido	98-82-8	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Krotonaldehidas	Liquido	123-73-9		>480	>480	6	<0.1	0.006			

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Lewisite (L), MIL-STD-282 (10 g/m²)	Liquido	541-25-3		>480 ⁸							
Lewisite (L), MIL-STD-282 (100 g /m²)	Liquido	541-25-3		>480 ⁸							
Limonene, d-	Liquido	5989-27-5	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Lindano (sat di Acetone)	Liquido	58-89-9	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Lindano (sat di Metanolo)	Liquido	58-89-9	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Malation	Liquido	121-75-5	>480	>480	>480	6	<0.013	0.013	<6.2	>480	6
Mercapto etanolo	Liquido	60-24-2	>480	>480	>480	6	<0.08	0.08	<38.4	>480	6
Mercurio	Liquido	7439-97-6	>480	>480	>480	6	<0.09	0.09	<43.2	>480	6
Metacrilato di metile	Liquido	80-62-6	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Metanetiolo	Vapore	74-93-1	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Metanolato di sodio (50% di Metanolo)	Liquido	124-41-4	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Metanolo	Liquido	67-56-1	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Methylamine (40%)	Liquido	74-89-5	72	261			3.9	0.017			
Methylamine (50%)	Liquido	74-89-5	204	232							
Methylamine (gassoso)	Vapore	74-89-5	>480	>480	>480	6	<0.06	0.06	<28.8	>480	6
Metil 2-pentanone, 4-	Liquido	108-10-1	32* /120	>480	>480	6	<0.1	0.001			
Metil 2-pirrolidone, n-	Liquido	872-50-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Metil acroleina	Liquido	123-73-9		>480	>480	6	<0.1	0.006			
Metil anilina, o-	Liquido	95-53-4	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Metil aziridina, 2- (90%)	Liquido	75-55-8	120	150	>480	6	0.34	0.01			
Metil bromuro	Vapore	74-83-9	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Metil cloroformio	Liquido	71-55-6	>480	>480	>480	6	<0.004	0.004	<1.9	>480	6
Metil clorosilano	Liquido	75-79-6	>480	>480	>480	6	<0.007	0.007	<3.4	>480	6
Metil etil chetossima	Liquido	96-29-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Metil etilchetone	Liquido	78-93-3	>480	>480	>480	6	<0.0067	0.0067	<3.2	>480	6
Metil fenoli	Liquido	1319-77-3	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Metil glutaronitrile, 2- (87%)	Liquido	4553-62-2	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Metil idrazina	Liquido	60-34-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Metil ioduro	Liquido	74-88-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Metil mercaptano	Vapore	74-93-1	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO

Metil pentano-2-one, 4-	Liquido	108-10-1	32* /120	>480	>480	6	<0.1	0.001			
Metil piridina, 2-	Liquido	109-06-8	>480	>480	>480	6	<0.024	0.024	<11.5	>480	6
Metil piridina, 3-	Liquido	108-99-6	>480	>480	>480	6	<0.024	0.024	<11.5	>480	6
Metilb enzolo	Liquido	108-88-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Metomil (29%)	Liquido	16752-77-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Metossi 2-metilpropano, 2-	Liquido	1634-04-4	>480	>480	>480	6	<0.007	0.007			
Metossi etanolo, 2-	Liquido	109-86-4	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<4.8	>480	6
Metossi etilacetato, 2-	Liquido	110-49-6	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Monocloruro di zolfo	Liquido	10025-67-9	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Monossido di carbonio	Vapore	630-08-0	330	330	>480	6	0.1	0.1			
Morfolina	Liquido	110-91-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Méthylène bis(2-chloroaniline), 4,4'- (sat di Metanolo)	Liquido	101-14-4	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Méthylène dianiline, 4,4-	Liquido	101-77-9	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<4.8	>480	6
Méthylène dianiline, 4,4- (15% di Metiletilchetone)	Liquido	101-77-9	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Nafta	Liquido	8030-30-6	>480	>480	>480	6	<0.0201	0.0201	<9.6	>480	6
Nafta con basso punto di ebollizione - non specificata	Liquido	8052-41-3	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Naftalene (25% di Diethylene glycol dimethylether)	Liquido	91-20-3	>480	>480	>480	6	<0.007	0.007	<3.4	>480	6
Nichel tetracarbonile	Liquido	13463-39-3	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Nicotina	Liquido	54-11-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Nitrile di etano	Liquido	75-05-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Nitrile etilico	Liquido	75-05-8	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Nitro benzene	Liquido	98-95-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Nitro fenolo, 2- (70 °C, vetro fluido)	Liquido	88-75-5		208	>480	6	0.17	0.004			
Nitro metano	Liquido	75-52-5	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Nitro propano, 2-	Liquido	79-46-9	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Norflurano	Vapore	811-97-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Oleum (103% (13% free SO3))	Liquido	8014-95-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Oleum (40% free SO3)	Liquido	8014-95-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Oleum (65% free SO3)	Liquido	8014-95-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Ossido di dietilene immidrato	Liquido	110-91-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Ossido di propilene, 1,2-	Liquido	75-56-9	>480	>480	>480	6	<0.0016	0.0016	<0.7	>480	6
Ossido nitrico	Vapore	10102-43-9	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Ossido nitroso	Vapore	10024-97-2		>480	>480	6	<0.018	0.018			
Ottano, n-	Liquido	111-65-9	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
PCB (50% di Triclorobenzene)	Liquido	mix	>480	>480	>480	6	6	6			
Paration	Liquido	56-38-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Pentaclorofenolo (sat di Metanolo)	Liquido	87-86-5	>480	>480	>480	6	<0.013	0.013	<6.2	>480	6
Pentanediale, 1,5- (5%)	Liquido	111-30-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Pentanediale, 1,5- (50%)	Liquido	111-30-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Pentene nitrile, 3-	Liquido	4635-87-4	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Pentene nitrile, cis-2- (70%)	Liquido	25899-50-7	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Perfluoretano	Vapore	76-16-4		>480	>480	6	<0.1	0.0139			
Perossido di idrogeno (30%)	Liquido	7722-84-1	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Perossido di idrogeno (70%)	Liquido	7722-84-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Petrolio	Liquido	8002-05-9	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Picolina, 2-	Liquido	109-06-8	>480	>480	>480	6	<0.024	0.024	<11.5	>480	6
Picolina, 3-	Liquido	108-99-6	>480	>480	>480	6	<0.024	0.024	<11.5	>480	6
Piombo tetraetile	Liquido	78-00-2	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Piridina	Liquido	110-86-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Pirrolidina	Liquido	123-75-1	407	413			9.2	0.012			
Polymethylene polyphenyle isocyanate (p-MDI)	Liquido	9016-87-9	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Prop-2-en-1-al	Liquido	107-02-8	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Prop-2-in-1-olo	Liquido	107-19-7	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
Propan -2-ol	Liquido	67-63-0	>480	>480	>480	6	<0.0097	0.0097	<4.7	>480	6
Propano -2-uno	Liquido	67-64-1	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Propen 1-olo, 2-	Liquido	107-18-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Propenamide (50%)	Liquido	79-06-1	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Propenitrile, 2-	Liquido	107-13-1	>480	>480	>480	6	<0.0003	0.0003			
Propileneimina (90%)	Liquido	75-55-8	120	150	>480	6	0.34	0.01			
Sarin (GB), MIL-STD-282 (10 g/m²)	Liquido	107-44-8		>480 ₈							

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Sarin (GB), MIL-STD-282 (100 g/m²)	Liquido	107-44-8		>480 ₈							
Seleniuro di idrogeno	Vapore	7783-07-5		>480							
Silano	Vapore	7803-62-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Soda caustica (50%)	Liquido	1310-73-2	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Solfuro disodio (60% (slurry))	Liquido	1313-82-2		>480	>480	6	<0.1	0.052			
Solvente di Stoddard	Liquido	8052-41-3	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Soman (GD), MIL-STD-282 (10 g/m²)	Liquido	96-64-0		>480 ₈							
Soman (GD), MIL-STD-282 (100 g/m²)	Liquido	96-64-0		>480 ₈							
Stirene	Liquido	100-42-5	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Sulfur Mustard (HD), MIL-STD-282 (10 g/m²)	Liquido	505-60-2		>480 ₈							
Sulfur Mustard (HD), MIL-STD-282 (100 g/m²)	Liquido	505-60-2		>480 ₈							
Tabun (GA), MIL-STD-282 (10 g/m²)	Liquido	77-81-6		>480 ₈							
Tabun (GA), MIL-STD-282 (100 g/m²)	Liquido	77-81-6		>480 ₈							
Tetracarbonilnicel	Liquido	13463-39-3	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Tetracloro metano	Liquido	56-23-5	>480	>480	>480	6	<0.015	0.015	<7.2	>480	6
Tetracloroetano, 1,1,2,2,-	Liquido	79-34-5	>480	>480	>480	6	<0.008	0.008	<3.8	>480	6
Tetracloroetilene, 1,1,2,2,-	Liquido	127-18-4	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Tetracloruro di carbonio	Liquido	56-23-5	>480	>480	>480	6	<0.015	0.015	<7.2	>480	6
Tetracloruro di etilene	Liquido	127-18-4	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Tetracloruro di silicio	Liquido	10026-04-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Tetracloruro di titanio	Liquido	7550-45-0	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Tetraethylene pentamine	Liquido	112-57-2	306* /421	>480	>480	6	<0.01	0.005	<4.8	>480	6
Tetrafluoroetano, 1,1,1,2,-	Vapore	811-97-2	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Tetrafluorometano	Vapore	75-73-0	>480	>480	>480	6	<0.0177	0.0177	<8.5	>480	6
Tetrafluoruro di carbonio	Vapore	75-73-0	>480	>480	>480	6	<0.0177	0.0177	<8.5	>480	6

Tetraidrofurano	Liquido	109-99-9	>480	>480	>480	6	<0.04	0.04	<19.2	>480	6
Tetrametilstagno (0.5% di Pentano)	Liquido	594-27-4		>480	>480	6	<0.006	0.006			
Tetrossido di azoto	Liquido	10544-72-6	60	>480	>480	6					
Tetrossido di azoto (21 °C, liquido)	Liquido	10544-72-6	450	450	>480	6	0.2	0.1			
Tetrossido di azoto (gassoso)	Vapore	10544-72-6	90	90			>1.1	0.003			

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Tiolo benzene	Liquido	108-98-5	>480	>480	>480	6	<0.02	0.02	<9.6	>480	6
Tiolo etano	Liquido	75-08-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Toluene	Liquido	108-88-3	>480	>480	>480	6	<0.05	0.05	<24	>480	6
Toluene 1,3- diisocianato	Liquido	26471-62-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Toluene 2,4- diisocianato	Liquido	584-84-9	>480	>480	>480	6	<0.0216	0.0216	<13.5	>480	6
Toluene 2,4- diisocianato (80%)	Liquido	584-84-9	>480	>480	>480	6	<0.0281	0.0281	<13.5	>480	6
Toluidina, o-	Liquido	95-53-4	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Tricloro 1,2,2-trifluoroetano, 1,1,2-	Liquido	76-13-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Tricloro benzene, 1,2,4-	Liquido	120-82-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Tricloro etano, 1,1,1-	Liquido	71-55-6	>480	>480	>480	6	<0.004	0.004	<1.9	>480	6
Tricloro etano, 1,1,2-	Liquido	79-00-5	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Tricloro etanolo, 2,2,2-	Liquido	115-20-8	>480	>480	>480	6	<0.008	0.008	<3.8	>480	6
Tricloro etilene	Liquido	79-01-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Tricloro fenilsilano	Liquido	98-13-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Tricloro silano	Liquido	10025-78-2		>480	>480	6	<0.0218	0.0218			
Tricloro, 3,5-triazina, 2,4,6- (20% di Toluene)	Liquido	108-77-0	>480	>480	>480	6	<0.10	0.1	<48	>480	6
Triclorometano	Liquido	67-66-3	>480	>480	>480	6	<0.0037	0.0037	<1.7	>480	6
Triclorometano di metile	Liquido	71-55-6	>480	>480	>480	6	<0.004	0.004	<1.9	>480	6
Triclorosilano fenile	Liquido	98-13-5	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Tricloruro di boro	Vapore	10294-34-5		>480	>480	6	<0.1	0.00118			
Tricloruro di etano	Liquido	79-00-5	>480	>480	>480	6	<0.001	0.001	<0.48	>480	6
Tricloruro di etilene	Liquido	79-01-6	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Triethylentetramine (60%)	Liquido	112-24-3	>480	>480	>480	6	<0.005	0.005	<2.4	>480	6
Trietil amina	Liquido	121-44-8	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Trifluoro 2-(trifluorometil)propene, 3,3,3-	Vapore	382-10-5	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Trifluoro etanolo 2,2,2-	Liquido	75-89-8	>480	>480	>480	6	<0.0013	0.0013	<0.6	>480	6
Trifluoro metano	Vapore	75-46-7		>480	>480	6	<0.0141	0.0141			
Trifluoruro di azoto	Vapore	7783-54-2		>480	>480	6	<0.014	0.014			
Trifluoruro di boro	Vapore	7637-07-2	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Trifluoruro di boro eterato	Liquido	109-63-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6

Nome sostanza pericolosa / chimica	Stato fisico	CAS	BT Act	BT 0.1	BT 1.0	EN	SSPR	MDPR µg/cm² /min	Cum 480	Tempo 150	ISO
Trifluoruro di boro etere dietilico	Liquido	109-63-7	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Trifluoruro di cloro	Vapore	7790-91-2	45	45	45	2	96	0.1			
Trimetil amina	Vapore	75-50-3	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Trimetil aminometano	Liquido	75-64-9	>480	>480	>480	6	<0.03	0.03	<14.4	>480	6
Trimetilfosfato	Liquido	512-56-1	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Triossido di zolfo	Liquido	7446-11-9	90	90	90	3	696	0.1			
Tripropilamina	Liquido	102-69-2	>480	>480	>480	6	<0.07	0.07	<33.6	>480	6
VX Nerve Agent, MIL-STD-282 (10 g/m²)	Liquido	50782-69-9		>480 ₈							
VX Nerve Agent, MIL-STD-282 (100 g/m²)	Liquido	50782-69-9		>480 ₈							
Vinil acetato	Liquido	108-05-4	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
White Liquor	Liquido	mix	>480	>480	>480	6	<0.1	0.1	<48	>480	6
Xilolo	Liquido	1330-20-7	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
Zolfo monocloruro	Liquido	10025-67-9	>480	>480	>480	6	<0.01	0.01	<4.8	>480	6
m-Cresolo 55%, p-Cresolo 30%, Fenolo 15% (mix)	Liquido	mix	>480	>480	>480	6	<0.09	0.09	<43.2	>480	6
t-Sodio-amilato / t-alcole amileico (mix)	Liquido	mix	120	120	240	5	4.9	0.01			

BTAct Tempo di passaggio (attuale) al tasso MDPR [mins] BT0.1 Tempo di passaggio normalizzato a 0.1 µg/cm²/min [mins] BT1.0 Tempo di passaggio normalizzato a 1.0 µg/cm²/min [mins] EN Classificazione secondo EN 14325 SSPR Indice di permeazione a regime di equilibrio [µg/cm²/min] MDPR Tasso minimo di permeazione rilevabile [µg/cm²/min] CUM480 Massa cumulativa di permeazione dopo 480 min [µg/cm²] Time150 Tempo per raggiungere la massa cumulativa di permeazione di 150 µg/cm² [mins] ISO Secondo ISO 16602 CAS Contrassegno numerico univoco per ogni sostanza min Minuto > Più grande di < Più piccolo di imm Immediato (< 10 min) nm Non testato sat Soluzione satura N/A Non applicabile na Non raggiunto GPR grade grado reattivo per scopo generico * Basato sul più basso valore singolo 8 Tempo di passaggio attuale; tempo di passaggio normalizzato non disponibile DOT5 Degradation after 5 min DOT30 Degradation after 30 min DOT60 Degradation after 60 min DOT240 Degradation after 240 min BT1383 Normalized breakthrough time at 0.1 µg/cm²/min [mins] acc. ASTM F1383

Nota importante.

